

Tramaglass 3 force

regarsa

Malla de fibra de vidrio triaxial

- Indicada para el refuerzo de morteros en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE – ETICS).
- Estructura triaxial con hilos dispuestos en tres direcciones que elimina la necesidad de refuerzos diagonales en las esquinas.
- Optimiza el tiempo de aplicación y mejora la planitud de la superficie.
- Previene la aparición de grietas, evita filtraciones de agua y prolonga la vida útil del sistema.



Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
110 cm

Peso
166 g/m2

Luz de malla	6,5 x 6,5 x 6,5 mm $\pm$ 1
Espesor	0,55 mm $\pm$ 0,1 mm
Resistencia a la tracción (estado inicial)	Urdimbre $\geq$ 1700 N/5 cm Trama $\geq$ 1700 N/5 cm
Resistencia a la tracción tras 28 días en medio alcalino	Urdimbre $\geq$ 1000 N/5 cm Trama $\geq$ 1000 N/5 cm
Elongación (estado inicial)	$\leq$ 5 %
Elongación tras 28 días en medio alcalino	$\leq$ 5 %
Tratamiento	Recubrimiento resistente a los álcalis, sin emolientes y con alta estabilidad dimensional.
Propiedades	• Alta resistencia mecánica en las tres direcciones. • Elimina la necesidad de refuerzos diagonales. • Gran resistencia a los álcalis. • Mejora la durabilidad y planitud del sistema. • Producto con marcado CE según ETA 21/0760.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.